SOMA ASSOALHO

Principais aplicações:

Pisos e revestimentos para reboques, semi-reboques, furgões, motor-home, entre outros. Também pode ser utiizado como paredes, forros e assoalhos de casas e mezaninos.

Compensado multilaminado com alta durabilidade para a indústria de transporte de cargas.

SOMAPAR
Plantando o Futuro

O PAINEL SOMA ASSOALHO É UM COMPENSADO NAVAL (COLAGEM FENÓLICA WBP), PRODUZIDO COM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (LÂMINAS DE MADEIRAS OBTIDAS DE MANEIRA SUSTENTÁVEL COM REFLORESTAMENTOS E/OU MANEJOS FLORESTAIS).

Desta forma os clientes da SOMAPAR ao adquirirem os nossos produtos estão **contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do meio ambiente.**

DADOS TÉCNICOS CONFORME NORMAS EN 310, EN 717-2, **NBR 9533**

CAPAS	MIOLOS
Provenientes de áreas de manejo florestal.	Provenientes de áreas de reflorestamento. O Painel SOMA ASSOALHO cumpre com o requisito do tipo 1 de 3,5mg de HCH0/h.m², os resultados dos testes demonstram que a emissão de formaldeído está muito abaixo do limite exigido pela legislação vigente.

MEDIDAS STANDARD (PADRÃO)
MEDIDAS DISPONÍVEIS

SOMA ASSOALHO	
Comprimento (mm)	Largura (mm)
9000	2500

*verificar disponibilidade.
**medidas customizadas de acordo com a necessidade do cliente.

ESPESSURA	VARIAÇÃO ESP.	ESQUADRO	DIMENSIONAL
NORMAS	EN 324, EN 315	EN 324, EN 315	EN 324, EN 315
12mm - 7L	+- 0,8mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
14mm - 7L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
18mm - 7L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
20mm - 9L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
22mm - 11L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
24mm - 13L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm

*Outras espessuras sob consulta.
**Teor de umidade máx. 12% conforme NBR 9484.

BORDAS

Seladas com tinta para evitar/retardar absorção de umidade, garante uma vedação perfeita, retardando mas não impedindo o fenômeno de inchamento e contração.

NBR 9535 - 9486

COLAGEM

Atende os requisitos de força de colagem conforme disposto na norma EN 314.
As lâminas de madeira são coladas com resina fenólica WBP, 100% à prova d' água.

ACABAMENTO SUPERFICIAL	REVESTIMENTO	TONALIDADE
Calibrado	Não disponível para esse produto.	Produto não apresenta brilho.

USINAGEM E MECANIZAÇÃO

Possível sob consulta a realização de furos, recortes, arredondamentos dos topos, rebaixe, união macho e fêmea (T&G), união com Bizel entre outros.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

REDUÇÃO DO PESO DA TARA

RIGIDEZ DO CONJUNTO CARROCERIA/ASSOALHO

PERFEITA VEDAÇÃO DA CAIXA DE CARGA

GARANTIAS

O painel de compensado Somapar possui garantia de seis meses contra defeitos de produção, desde que seguidas as instruções de uso.
São definidos como defeitos de produção:

- Descolamento de lâminas;
- Bolhas na capa ocasionadas por falha de miolo;
- Produto fora da qualidade especificada no pedido;
- Dimensional fora das tolerâncias especificadas.

RASTREABILIDADE

Através do número de lote de produção e/ou da data de fabricação é possível rastrear todos os processos produtivos, a origem dos insumos e da matéria-prima que compõem o produto.

EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Peças avulsas ou em pallets embaladas de forma palletizada e cintada com fitas de poliéster.

*A Somapar se reserva no direito de modificar as especificações.

CONTATE-NOS

www.somapar.com.br

Rod. BR 476 Km 363,40 nº 1238 - Bairro São Joaquim
União da Vitória-PR, Brasil I CEP 84.605-250

contato@somapar.com.br

+55 (42) 3521-2900 I +55 (42) 9 9990-0206

/SOMAPAR

somapar_mad