

SOMAPLAC

Compensado multilaminado de amescla para carpintaria e marcenaria em geral.



Principais aplicações:

Revestimentos, divisórias de casas e alojamentos. Base para móveis e obras de carpintaria, portas e revestimentos residenciais, automotivos e náuticos, base estrutural para móveis.

O PAINEL SOMAPLAC É UM COMPENSADO NAVAL (COLAGEM FENÓLICA WBP), PRODUZIDO COM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (LÂMINAS DE MADEIRAS OBTIDAS DE MANEIRA SUSTENTÁVEL COM REFLORESTAMENTOS E/OU MANEJOS FLORESTAIS).

Desta forma os clientes da SOMAPAR ao adquirirem os nossos produtos estão **contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do meio ambiente.**

DADOS TÉCNICOS CONFORME NORMAS EN 310, EN 717-2, NBR 9533

CAPAS	MIOLOS
Provenientes de áreas de manejo florestal.	Provenientes de áreas de reflorestamento.
	O PAINEL SOMAPLAC cumpre com o requisito do tipo 1 de 3,5mg de HCHO/h.m², os resultados dos testes demonstram que a emissão de formaldeído está muito abaixo do limite exigido pela legislação vigente.

MEDIDAS STANDARD (PADRÃO) MEDIDAS DISPONÍVEIS

SOMAPLAC	
Comprimento (mm)	Largura (mm)
2500	1220
2500	1600

*verificar disponibilidade.

**medidas customizadas de acordo com a necessidade do cliente.

ESPESSURA	VARIAÇÃO ESP.	ESQUADRO	DIMENSIONAL
NORMAS	EN 324	EN 324	EN 324
12mm - 7L	+ - 0,8mm	+ - 2,0mm	+ - 2,0mm
14mm - 7L	+ - 1,0mm	+ - 2,0mm	+ - 2,0mm
18mm - 7L	+ - 1,0mm	+ - 2,0mm	+ - 2,0mm
20mm - 9L	+ - 1,0mm	+ - 2,0mm	+ - 2,0mm
24mm - 11L	+ - 1,0mm	+ - 2,0mm	+ - 2,0mm
30mm - 13L	+ - 1,0mm	+ - 2,0mm	+ - 2,0mm

*Outras espessuras sob consulta.

**Teor de umidade máx. 12% conforme NBR 9484.

BORDAS

Seladas com tinta para evitar/retardar absorção de umidade, garante uma vedação perfeita, retardando mas não impedindo o fenômeno de inchamento e contração.

NBR 9535 - 9486

COLAGEM

Atende os requisitos de força de colagem conforme disposto na norma EN 314.

As lâminas de madeira são coladas com resina fenólica WBP, 100% à prova d' água.

ACABAMENTO SUPERFICIAL	REVESTIMENTO	TONALIDADE
Calibrado.	Não disponível para esse produto.	Não apresenta brilho.

USINAGEM E MECANIZAÇÃO

Possível sob consulta a realização de furos, recortes, arredondamentos dos topos, rebaixe, união macho e fêmea (T&G), união com BizeL, entre outros.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS



**SUPERFÍCIE ISENTA DE
BURACOS**



**LEVE E DE FÁCIL
MANUSEIO**



FÁCIL MECANIZAÇÃO

GARANTIAS

O painel de compensado Somapar possui garantia de seis meses contra defeitos de produção, desde que seguidas as instruções de uso. São definidos como defeitos de produção:

- Descolamento de lâminas;
- Bolhas na capa ocasionadas por falha de miolo;
- Produto fora da qualidade especificada no pedido;
- Dimensional fora das tolerâncias especificadas.

RASTREABILIDADE

Através do número de lote de produção e/ou da data de fabricação é possível rastrear todos os processos produtivos, a origem dos insumos e da matéria-prima que compõem o produto.

EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Peças avulsas ou em pallets embaladas de forma palletizada e cintada com fitas de poliéster.

*A Somapar se reserva no direito de modificar as especificações.



CONTATE-NOS

www.somapar.com.br

Rod. BR 476 Km 363,40 nº 1238 - Bairro São Joaquim
União da Vitória-PR, Brasil | CEP 84.605-250

contato@somapar.com.br

+55 (42) 3521-2900 | +55 (42) 9 9990-0206

/SOMAPAR

somapar_mad

